



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
им. К.Д. ПАМФИЛОВА**

125371, г. Москва, Волоколамское ш., д. 116, стр. 1
тел. (495)490-3166, факс 490-3600
E-mail: akx@centro.ru

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГУП Академия
коммунального хозяйства
им. К.Д. Памфилова

В.Ф. Пивоваров

«19» Мая 2008 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на наружное полиэтиленовое покрытие труб, нанесенное в условиях
ООО «Мытищинский завод Мосводоканалстрой».

Отделом защиты подземных сооружений от коррозии АКХ им. К.Д. Памфилова проведены сертификационные испытания наружного двухслойного и трехслойного полиэтиленового покрытий труб. Испытания проводили на соответствие покрытия требованиям Технических условий ТУ 1390 -003- 53939705-08 и ГОСТ 9.602 – 2005 на образцах, вырезанных из труб Ø 159 мм с полиэтиленовым покрытием. Длина образцов – 180 мм.

Двухслойное и трехслойное покрытия нанесены на линии изоляции ООО «Мытищинский завод Мосводоканалстрой» методом боковой плоскощелевой экструзии на очищенную дробеметной обработкой трубу.

Покрытия были нанесены при следующих технологических режимах:

- Частота вращения трубы - 20 об/мин; Линейная скорость движения трубы – 2,0 м/мин;
 - Температура трубы перед дробеметной камерой – 55⁰C;
 - Марка импортной дроби – Wheelabrator Allevard Ø 1 мм;
 - Температура трубы перед нанесением на нее адгезива - 190⁰C;
 - Температура расплава адгезива - 180⁰C; Расстояние от щели экструдера адгезива до трубы - 300 мм; Температура расплава экструдированного полиэтилена - 210⁰C; Расстояние от щели экструдера полиэтилена до трубы - 400 мм;
 - Сила давления ролика прикатки адгезива – 1,0 кг/см, сила давления ролика прикатки полиэтилена – 1,5 кг/см.
 - Температура охлаждающей воды - 15⁰C, температуры покрытия после прохождения камеры водяного охлаждения – 50-60⁰C.
 - В качестве адгезива применяли клеевой состав «Тризолен-190», а в качестве наружного слоя - термосветостабилизированный полипропилен марки 153-10К.

Для получения трехслойного покрытия перед нанесением адгезива «Тризолен –190» поверхность трубы покрывали жидким эпоксидным праймером Сорон L4098. Расход праймера при толщине слоя не менее 80 мкм – 100 г/м².

В процессе испытаний определяли следующие показатели качества покрытия:

- Толщину;
- Адгезию и водостойкость адгезии;
- Ударную прочность;
- Устойчивость покрытия к отслаиванию под действием катодного тока;
- Прочность при растяжении и относительное удлинение отслоенного покрытия при разрыве.
- Исходное переходное электросопротивление и через 100 суток выдержки в 3 %-ном растворе NaCl.

В Приложении (Таблицы 1, 2, 2а, 3 и 3а) приведены основные результаты испытаний двухслойного и трехслойного полиэтиленовых покрытий труб. Площадь катодного отслаивания двухслойного покрытия, нанесенного по адгезиву «Тризолен-190», за 30 суток испытаний при температуре 20 °С составляет не более 4,0 см², трехслойного покрытия, нанесенного с применением жидкого эпоксидного праймера Сорон L4098 – менее 2,8 см². Результаты испытаний двухслойного и трехслойного покрытий на водостойкость адгезии свидетельствуют о сохранении величины адгезии покрытия под воздействием влаги и температуры на уровне требований ТУ 1390 -003- 53939705-08 и ГОСТ 9.602 – 2005.

Следует отметить, что трехслойное покрытие, нанесенное по жидкому эпоксидному праймеру, менее подвержено отслаиванию под действием влаги и катодного тока по сравнению с двухслойным покрытием.

Из приведённых в Таблицах 1, 2, 2а, 3 и 3а результатов испытаний следует, что двухслойное и трехслойное полиэтиленовые покрытия труб, нанесённые на линии изоляции ООО «Мытищинский завод Мосводоканалстрой» из указанных выше материалов, по всем основным показателям качества отвечают требованиям Технических условий (ТУ 1390 -003- 53939705-08) и ГОСТ 9.602-2005 «Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии», предъявляемым к покрытиям весьма усиленного типа.

Трубы с указанными покрытиями диаметром от 57 до 1420 мм могут применяться для строительства подземных трубопроводов различного назначения с температурой транспортируемого продукта не выше +60°С, в том числе трубопроводов газораспределительных систем давлением до 2,5 МПа, магистральных газопроводов и водопроводных сетей.

Для изоляции сварных стыковых соединений трубопроводов, смонтированных из труб с наружным полиэтиленовым покрытием, рекомендуется применять термоусаживающиеся полиэтиленовые ленты или универсальные полимерно – битумные ленты типа ПИРМА (ТУ 2245-003-48312016-03). Технология работ по изоляции стыков указанными материалами изложена в СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»

Зав. лабораторией антакоррозионных покрытий отдела защиты подземных трубопроводов от коррозии ФГУП «АКХ им. К.Д. Памфилова», к.х.н.

Р.И. Горбачева

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Основные физико – механические показатели
по результатам испытаний полиэтиленового покрытия, нанесенного в условиях
ООО «Мытищинский завод Мосводоканалстрой».

Показатели свойств**)	Результаты испытаний двухслойного покрытия	Результаты испытаний трехслойного покрытия	Норма по ТУ 1390 - 003- 53939705-08
1. Толщина покрытия, мм	2,5	2,6	Не менее 2,5
2. Прочность при растяжении, МПа при $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$	13,5	13,8	Не менее 12,5
3. Относительное удлинение при разрыве, %, при $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$	440	420	Не менее 200
4. Ударная прочность покрытия трубы $\varnothing 159$ мм, Дж, при температуре плюс 20°C	12,5	13,0	Не менее 12,5
5. Переходное электросопротивление, $\text{Ом} \cdot \text{м}^2$, не менее Исходное Через 100 суток выдержки в 3 %-ном ре- ре NaCl .	$1,0 \times 10^{10}$	$1,2 \times 10^{10}$	Не менее $1,0 \times 10^{10}$
	$1,0 \times 10^9$	$1,5 \times 10^9$	Не менее $1,0 \times 10^9$

Зав. лабораторией антакоррозионных покрытий отдела защиты подземных сооружений от коррозии
АКХ им. К.Д. Памфилова, к.х.н.

Р.И. Горбачева

Научный сотрудник

С.Н. Таранова

Таблица 2

Величина адгезии двухслойного полиэтиленового покрытия, нанесенного
На линии изоляции ООО «Мытищинский завод Мосводоканалстрой».
(исходная и после испытаний в воде при 20⁰C, 40⁰C и 60⁰C)

Исходная величина адгезии, кгс/см		Величина адгезии покрытия после испытаний в воде при различных температурах и времени.				
Фактическая	Норма по ГОСТ, не менее	Температура испытаний	0 час.	500 час	1000 час	Норма по ГОСТ 9.602-2005 после 1000час, не менее
6,0-9,0 (7,5 – средн.)	3,5	20 ⁰ C	7,5 (средн.)	7,4 (средн.)	6,4 (средн.)	3,0
		*40 ⁰ C	7,5 (средн.)	7,0 (средн.)	5,8 (средн.)	3,0
		*60 ⁰ C	7,5 (средн.)	6,0 (средн.)	5,0 (средн.)	3,0

*) Измерение величины адгезии проводили при 20⁰C.

Таблица 2а

Величина адгезии трехслойного полиэтиленового покрытия, нанесенного по эпоксидному праймеру на линии изоляции ООО «Мытищинский завод Мосводоканалстрой».
(исходная и после испытаний в воде при 20⁰C, 40⁰C и 60⁰C)

Исходная величина адгезии, кгс/см		Величина адгезии покрытия после испытаний в воде при различных температурах и времени.				
Фактическая	Норма по ГОСТ, не менее	Температура испытаний	0 час.	500 час	1000 час	Норма по ГОСТ 9.602-2005 после 1000час, не менее
8,0 - 9,5 (8,75 - средняя)	3,5	20 ⁰ C	8,75(средн)	8,4 (средн.)	7,2 (средн.)	3,0
		*40 ⁰ C	8,75 (средн.)	8,0 (средн.)	6,6 (средн.)	3,0
		*60 ⁰ C	8,75 (средн.)	7,8,0 (средн.)	6,0 (средн.)	3,0

*) Измерение величины адгезии проводили при 20⁰C.

Зав. лабораторией анткоррозионных покрытий отдела защиты подземных сооружений от коррозии ФГУП «АКХ им. К.Д. Памфилова», к.х.н.

Научный сотрудник

Р.И. Горбачева

С.Н. Таранова

Таблица 3

Площадь отслаивания двухслойного полиэтиленового покрытия, нанесенного на трубы Ø 159 мм на линии изоляции ООО «Мытищинский завод «Мосводоканалстрой», под действием катодного тока в 3%-ном р-ре NaCl при потенциале поляризации 1,5 В после 30 суток испытаний при различных температурах.

Температура испытаний	Площадь отслаивания покрытия после испытаний, см ²	
	Фактически (по результатам испытаний)	Норма (по ТУ 1390 -003- 53939705-08)
20 ⁰ C	Адгезив «Тризолен-190»	Не более 5,0
	4,0	
40 ⁰ C	6,0	Не более 10,0

Таблица 3а

Площадь отслаивания трехслойного полиэтиленового покрытия, нанесенного на трубы Ø 159 мм по эпоксидному праймеру Сорон L4098 на линии изоляции ООО «Мытищинский завод «Мосводоканалстрой», под действием катодного тока в 3%-ном р-ре NaCl при потенциале поляризации 1,5 В после 30 суток испытаний при различных температурах.

Температура испытаний	Площадь отслаивания покрытия после испытаний, см ²	
	Фактически (по результатам испытаний)	Норма (по ТУ 1390 -003- 53939705-08)
20 ⁰ C	Адгезив «Тризолен-190» по праймеру Сорон L4098	Не более 5,0
	2,8	
40 ⁰ C	3,5	Не более 10,0

Зав. лабораторией антикоррозионных покрытий отдела защиты подземных сооружений от коррозии ФГУП «АКХ им. К.Д. Памфилова», к.х.н.

Р.И. Горбачева

Научный сотрудник

С.Н. Таранова